



FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION
BSO50i2

Film de protection solaire et d'occultation. Pose à l'intérieur.
Couleur : Gris. Aspect non réfléchissant.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs moyennes

(valeurs pour un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm)

- Rejet de l'énergie solaire (%) : 55
- Transmission de lumière visible (%) : 48
- Réflexion de lumière visible (%) : 16
- Transmission UV (%) : 1

COMPATIBILITES DU FILM : (application verticale)

Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Non
Double vitrage clair	Non
Double vitrage teinté	Non

GUIDE D'UTILISATION :

- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- Ne plus le retirer une fois appliqué.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Protection anti UV.
- Revêtement anti-rayures.
- Pose à l'intérieur.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment seulement.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale :
10 ans (Si pose par un applicateur agréé HEXIS).

REMARQUES :

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits.

Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.