



FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION

CARPRO 150 plus

Le *Carpro 150 plus* est un film adhésif transparent spécialement développé pour la protection des carrosseries automobiles. C'est grâce à ses excellentes propriétés antichocs qu'il protège votre carrosserie contre les éclats dus aux pierres, insectes, portières de voitures, brosses de lavages, etc. Le film a été testé avec succès par le laboratoire indépendant SERCOVAM selon des normes définies par Renault® dans son cahier des charges « films adhésifs pour la protection des peintures de carrosserie » Il en ressort que le *Carpro 150 plus* résiste parfaitement :

N° RAPPORT

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| • au grenailage | : | RES 58929 A |
| • à l'exposition au soleil | : | RES 58929 B |
| • aux frottements | : | RES 58929 C |
| • aux éclaboussures de carburant | : | RES 58929 D |
| • aux brosses de lavages | : | RES 58929 E |
| • aux nettoyeurs haute-pression | : | RES 58929 F |

Les résultats de ces études sont à votre disposition sur simple demande.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Epaisseur (µm)	: 150	
• Résistance à la traction (N/25mm)	: > 100	HEXNFX41021
• Allongement à la rupture (%):	> 350	HEXNFX41021
• Retrait 168 heures à 70°C (mm)	: 0,2	HEXRET001

PROTECTEUR :

- Liner PE/PET siliconé 100 g/m² (75 µm).

PROPRIETES ADHESIVES :

- | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|
| • Pelage 180° (N/25mm) | | HEXFTM001 |
| 20 minutes d'application | : 18 | |
| 24 heures d'application | : 19 | |
| • Pégosité / tack immédiat (N/25mm): | 14 | HEXFTM009 |
| • Release (N/25mm): | 0,5 | HEXFTM003 |

GUIDE D'UTILISATION :

- Film de protection carrosserie.
- Protège les carrosseries, bas de caisse, pare-chocs, phares et rétro-viseurs contre les éclats dus aux pierres, insectes.
- Excellente protection contre le vandalisme (rayures de clefs).
- Pour d'avantages d'informations sur la méthode d'application du *Carpro 150 plus*, vous reporter à sa fiche pratique dans Espace Pro/Fiches techniques sur notre site www.hexisgroup.com.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

La durée de vie dépend de la nature du support, de la préparation du support, des conditions d'expositions ainsi que de la nature et de la fréquence de nettoyage.

On estime par exemple qu'une exposition Sud divise la durabilité de moitié. Il en est de même pour une exposition horizontale. De plus, une température élevée (supérieure à 50 °C) ou la pollution réduit de façon notable cette durabilité.

- Exposition verticale Climat Nord Europe Centrale : 6-8 ans.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits.

Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com