



FICHE TECHNIQUE IMN PVC ADHESIF ENLEVABLE CSE25

Film constitué d'un PVC semi-rigide de 200 microns, enduit d'un adhésif acrylique enlevable sensible à la pression. Produit destiné pour l'impression jet d'encre solvant. Aspect mat.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Epaisseur (µm) :	200	
• Epaisseur totale du produit (µm) :	350	
• Poids total du produit (g/m ²) :	445	HEXGSM001
• Résistance à la traction (N/25mm) :	> 100	HEXNFX41021
• Allongement à la rupture (%) :	NA	HEXNFX41021
• Retrait 168 heures à 70°C (mm) :	< 0,4	HEXRET001

COMPATIBILITES DES IMPRIMANTES :

- Technologie jet d'encre solvant.

PROTECTEUR :

- Papier Kraft siliconé 137 g/m² non imprimé.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :

- | | | |
|--|----|-----------|
| • Pelage 180° sur verre (N/25mm) : | | HEXFTM001 |
| 20 minutes d'application | 1 | |
| 24 heures d'application | 2 | |
| • Pégosité / tack immédiat (N/25mm) : | 4 | HEXFTM009 |
| • Release (N/25mm) : | NC | HEXFTM003 |
| • Résistance aux solvants : L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles). | | |

GUIDE D'UTILISATION :

- Laisser une zone non imprimée d'environ 2 cm tout autour du visuel.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Température de pose minimum recommandée : +15°C.
- Plage de température d'utilisation (extérieure) : -10°C à +40°C.
- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et enlevable.
- Très bonne adhésion sur verre.
- Application intérieure.
- Collés sur des films PVC plastifiés monomères ou polymères, les adhésifs enlevables peuvent devenir semi-permanent. La durée d'application et le type d'exposition peuvent accélérer le phénomène.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15°C et 25°C à 50% d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE : (sur surfaces planes)

- Exposition verticale non imprimée : 6 mois, selon support sans traces importantes d'adhésif.
- Exposition verticale imprimée : 3 mois sans traces importantes d'adhésif.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.