



FICHE TECHNIQUE IMN FLEXPRINT3

Film PVC adhésivé de 160 microns pour impression, découpe et application à chaud sur textile (coton, polyester et fibres similaires) de motifs ou de logos. Aspect brillant.

CARACTERISTIQUE DU FILM :

	<u>Valeur moyenne</u>
• Epaisseur film + adhésif (µm) :	160

COMPATIBILITE DES IMPRIMANTES :

- Compatibles avec les imprimantes jet d'encre solvant ou écosolvant.

GUIDE D'UTILISATION :

- Imprimer en positif, recommandation de séchage de 12 heures et découper l' image.
- Le transfert se fera avec le film transfert HEX700 ou HEX600.
- Préchauffer la presse et le textile avant l'application.
- Température de pressage à 155°C pendant 15 secondes.
- Enlever le transfert après le passage sous la presse à tiède ou à froid.
- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.
- Lavage à 40°C maximum, essai recommandé avant utilisation sur le support.
- Repasser le tee-shirt à l'envers.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du FLEXPRINT3, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro/ Fiches Techniques sur le site Hexisgroup.com nommée FILMS IMN POUR TEXTILES.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15°C et 25°C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.