



FICHE TECHNIQUE IMN ADHESIF PERMANENT PP060WP

Film constitué d'un polypropylène de 60 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique gris permanent sensible à la pression, destiné à la sérigraphie.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Epaisseur (µm) :	60	
• Epaisseur totale du produit (µm) :	240	
• Poids total du produit (g/m ²) :	215	HEXGSM001
• Retrait 168 heures à 70°C (mm) :	< 0,2	HEXRET001

COMPATIBILITES DES IMPRIMANTES :

- Technologie jet d'encre UV ou sérigraphie.

PROTECTEUR :

- Papier PE siliconé 145 g/m² imprimé Hexis gris léger.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :

- | | | |
|--|------|-----------|
| • Pelage 180° sur verre (N/25mm) : | | HEXFTM001 |
| 20 minutes d'application | 9 | |
| 24 heures d'application | 9 | |
| • Pégosité / tack immédiat (N/25mm) : | 9 | HEXFTM009 |
| • Release (N/25mm) : | 0,20 | HEXFTM003 |
| • Résistance aux solvants : L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles). | | |

GUIDE D'UTILISATION :

- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré/protégé par un choix judicieux de la plastification PG880 ou AG700.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Température de pose minimum recommandée : + 10 °C
- Plage des températures d'utilisation (extérieure) : - 5 °C à + 50 °C avec 30-70 % d'humidité.
- Adhésif acrylique gris base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente.
- Adhésion sur verre, acier, aluminium, P.V.C, mélaminé... sauf supports granuleux ou recouvert d'une peinture acrylique.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15°C et 25°C à 50% d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale extérieure non imprimée : 6 mois
- Exposition verticale extérieure imprimée : 6 mois
- Exposition verticale extérieure imprimée et plastifiée: 1 an

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.